

## **VERFLEX**

### **Coalescente per prodotti vernicianti all'acqua**

#### **Dati specifici:**

- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| • Aspetto                     | Liquido trasparente       |
| • Natura chimica              | Eteri glicolici – glicoli |
| • Peso specifico a 20°C (g/l) | 1080 ~                    |

#### **Caratteristiche generali:**

Il VERFLEX presenta due proprietà fondamentali:

1. Forma con l'acqua un azeotropo con bassa tensione di vapore.  
Per questo la presenza di VERFLEX in un'idropittura o in un rivestimento plastico rallenta sensibilmente l'evaporazione della fase volatile, assicurando un buona applicabilità anche in climi caldi o ventosi
2. Possiede un sensibile potere solvente nei riguardi dei polimeri emulsionati e, quindi favorisce la saldatura delle particelle di polimero durante la fase di essiccazione del film applicato (coalescenza). Questa caratteristica è particolarmente utile alle basse temperature.

#### **Campi d'impiego e percentuali d'uso:**

Il VERFLEX trova impiego nelle idropitture e nei rivestimenti plastici.  
La percentuale d'impiego normale è del 1% sul peso del prodotto finito.

#### **Limitazioni e modalità d'impiego:**

Nessuna limitazione d'impiego nelle idropitture e nei rivestimenti plastici  
Si può aggiungere sia nella fase d'impasto che nella fase di trasformazione.

#### **Stoccaggio e conservabilità:**

In contenitori originali e chiusi la sua conservabilità è illimitata.

San Giuliano Milanese, 04.06.2011

*Le informazioni e le raccomandazioni contenute nel presente documento si basano sulla nostra esperienza generale e sulle conoscenze attuali e vengono fornite in buona fede.*

*NULLA DI QUANTO IVI RIFERITO VA INTERPRETATO COME GARANZIA O ATTESTAZIONE, ESPLICITA O IMPLICITA O DI QUALSIASI ALTRA NATURA.*

*IN OGNI CIRCOSTANZA, L'UTENTE E' TENUTO A DETERMINARE E VERIFICARE L'ACCURATEZZA, COMPLETEZZA ED APPLICABILITA' DI TALI INFORMAZIONI E RACCOMANDAZIONI, NONCHE' L'IDONEITA' DI QUALSIASI PRODOTTO PER USI O SCOPI SPECIFICI*

---

Via Romagna, 6 - 20098 San Giuliano Milanese - Milano - Italia

Tel.: +39.02-98.28.15.46 - Fax: +39.02-98.28.15.36 -

mail: [verchem@verchem.com](mailto:verchem@verchem.com) – sito [www.verchem.com](http://www.verchem.com)

R.E.A. Milano 1092728 - cap. soc. € 10.200,00 i.v - Cod.Fisc. e Part.IVA: 06244840150